



(ARTICLE)

Study of the Physical and Chemical Properties of Silica Sand in the Idri Region

Ahlam Abubaker Ben Taher¹, Somya Massoud Abdo^{2*}

^{1,2} Mining Engineering Department, Faculty of Engineering, Tripoli University, Tripoli, Libya

دراسة الخواص الفيزيائية والكيميائية لرمال السيليكا "بمنطقة أدري"

أحلام أبوبكر بن طاهر¹, سمية مسعود عبدو^{2*}
^{1,2} قسم هندسة التعدين، كلية الهندسة، جامعة طرابلس، طرابلس، ليبيا

Publication history: Received on 15 September 2026; Accepted on 19 September 2026; Published on 20 September 2026

Abstract:

This study aims to evaluate the physical and chemical properties of silica sand in the Adri region. The methodology included a field visit and the collection of samples from different locations with variations in grain size, shape, and color. The samples were transported to the laboratory for a series of tests, including sieve analysis, mineralogical analysis, specific gravity determination using a pycnometer, and moisture content measurement. The results revealed that the silica sand from the Adri region possesses suitable properties that make it applicable for several industrial uses. After conducting the necessary analyses and laboratory tests, the findings confirmed the suitability of Adri silica sand for various industrial applications.

Keywords: Silica Sand, Adri Regio, X-ray Diffraction, Industrial Applications, Physical Properties, Sieve Analysis.

المخلص

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم الخصائص الفيزيائية والمعدنية لرمال السيليكا بمنطقة أدري بجنوب غرب ليبيا، ومعرفة مدى ملاءمتها للتطبيقات الصناعية المختلفة، تضمنت المنهجية إجراء زيارة حقلية لموقع الدراسة وجمع عينات ممثلة لخصائص تباين الحجم الحبيبي والشكل واللون. أجريت على العينات فحوصات معملية شاملة، والتي تتضمن التحليل المنخلي، وتحديد محتوى الرطوبة الطبيعية، وقياس الوزن النوعي باستعمال جهاز البيكنوميتر (pycnometer)، إضافة إلى التحليل المعدني باستخدام تقنية حيود الأشعة السينية (XRD). وأظهرت النتائج أن رمال منطقة أدري تتمتع بخصائص فيزيائية ومعدنية ممتازة، حيث بلغت نسبة ثاني أكسيد السيليكون (SiO_2) ما بين 94% إلى 98%، مما يؤكد نقاوتها العالية وصلاحياتها للاستخدام في العديد من الصناعات الاستراتيجية مثل صناعة الزجاج، السيراميك، ومواد البناء.

الكلمات المفتاحية: رمال السيليكا منطقة أدري، الخواص الفيزيائية، حيود الأشعة السينية، التحليل المنخلي، الاستخدامات الصناعية.

المقدمة

تُعد رمال السيليكا (Silica Sand) من المواد الخام الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والصناعية الكبيرة. تتكون هذه الرمال أساساً من معدن الكوارتز المرتبط بمركب ثاني أكسيد السيليكون وتتواجد في الطبيعة مصحوبة بنسب متقاطعة من الشوائب مثل أكاسيد الحديد،

*Corresponding author: Somya Massoud Abdo (somayaabdo318@gmail.com)

Mechanical and Industrial Engineering Department, Bani Waleed University, Bani Waleed, Libya.

Copyright © 2026 Author(s) retain the copyright of this article. This article is published under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0.

الالومنيوم، التيتانيوم، وهي في الأصل مركب معدني مكون بشكل أساسي من ثاني أكسيد السيليكون (SiO_2)، يتواجد في الطبيعة بأشكال متعددة مصحوبة أحياناً بشوائب من أكاسيد الحديد والألمنيوم والتيتانيوم.

وفي العصر الحديث ازدادت الأهمية الاستراتيجية لرمال السيليكا نظراً لدخولها في العديد من الصناعات الحيوية، الاستراتيجية بدءاً من الصناعات التقليدية كصناعة الزجاج بمختلف الرقائق الالكترونية. نواحه، الخزف، ومواد الصقل، وصولاً إلى التطبيقات المتقدمة مثل تصنيع الالياف الزجاجية، خلايا الطاقة الشمسية، الدوائر الالكترونية، والرقائق الالكترونية.

ونظراً لهذه الأهمية، يتطلب التقييم الصناعي لأي خام دراسة متكاملة لخصائصه الفيزيائية والمعدنية. وتأتي هذه الدراسة لتقييم رمال السيليكا بمنطقة أدري بهدف سد الفجوة المعرفية الخاصة بالخواص الفيزيائية المباشرة وتوفير قاعدة بيانات معملية تساهم في توظيف هذه الخامات محلياً ودعم الاقتصاد الوطني.


الدراسات السابقة

أشارت دراسة Ahmad وآخرون (2012) إلى أن رمال السيليكا في منطقة أدري – ليبيا تتمتع بنقاوة عالية حيث تجاوزت نسبة ثاني أكسيد السيليكون (SiO_2) أكثر من (98–99.5%)، مع انخفاض ملحوظ في نسبة الشوائب. كما أوضحت الدراسة أن متوسط الوزن النوعي بلغ حوالي 2.25 g/cm^3 عند تقدير الاحتياطات الجيولوجية للمنطقة إلا أن تلك الدراسة ركزت بشكل أساسي على التحليل الكيميائي والتدرج الحبيبي دون التطرق لمحتوى الرطوبة الطبيعية أو التحليل المعدني التفصيلي بواسطة الأشعة السينية. وتأتي هذه الدراسة لتكمل ما توصلت إليه البحوث السابقة من خلال تقديم دراسة فيزيائية ومعدنية تشمل: محتوى الرطوبة، الوزن النوعي، التحليل المنخلي، والتحليل المعدني لحبيد الأشعة السينية.


الهدف من الدراسة

نظراً لأهمية توفر المادة الخام من رمال السيليكا في مناطق مختلفة من ليبيا، سيتم في هذه الدراسة تقييم لرمال السيليكا المتواجدة في منطقة أدري، لمعرفة مدى وملائمتها في الصناعات المختلفة وذلك بدراسة الخواص الفيزيائية والكيميائية لرمال السيليكا. موقع جيولوجية منطقة الدراسة:


تقع منطقة الدراسة في الجنوب الغربي لليبيا ضمن الحدود الإدارية لبلدية وادي الشاطئ وتبعد حوالي 135 كم عن مدينة براك الشاطئ وتقع بين (خطي طول) $12^\circ 30' - 12^\circ$ ، (وخطي عرض) $27^\circ - 28^\circ$ حيث تنكشف في المنطقة صخور رسوبية وتكوينات جيولوجية تعود لدهر الحياة القديمة (الباليوزوي) لاسيما تكوينات وادي الشاطئ وأدري. بالإضافة إلى الرواسب السطحية الحديثة من العصر الرابع وتتنوع هذه التكوينات بين صخور رملية قارية (Continental) غنية بالكوارتز، ورواسب الوديان والسبخات المحيطة بالمنطقة.




شكل 1 خريطة موقع الدراسة.



شكل 2 الخريطة الجيولوجية لمنطقة الدراسة.



شكل 3 المقاطع الجيولوجية العرضية للمنطقة.



شكل 4 العمود الطبقي لمنطقة الدراسة

البرنامج العملي

شملت هذه الدراسة دراسات حقلية ومعملية.

الدراسات الحقلية

في هذه الدراسة جمعت عينات تمثيلة لرمال السليكا من موقع الدراسة بمنطقة أدرى مع مراعاة التباين الجغرافي والظاهري لرؤاسب (اللون، الحجم والشكل).

الدراسات المعملية

نقلت العينات إلى المختبر وتم إجراء الاختبارات الفيزيائية والمعدنية المختلفة. وتمثلت الدراسة في الآتي:

1. التحليل المنخلي
2. المحتوى المائي.
3. الوزن النوعي باستخدام جهاز البيكنوميتر.
4. تحليل العينات بواسطة جهاز حيود الاشعة السينية (XRD)
5. التحليل الكيميائي.

النتائج والمناقشة

1. نتائج التحليل المنخلي للعينات:




شكل 6 الميزان الحساس.



شكل 5 جهاز النخل الميكانيكي.

الجدول 1 نتائج التحليل الحجمي للعينة (1) بمنطقة الدراسة.


Sieve (mm)	Retained wt (gm)	Cumu. Reta. (gm)	Cumu. Reta. (%)	Passing (%)
25	3.12	3.12	96.88	3.12
60	12.28	12.28	84.6	15.4
80	3.83	3.83	80.77	19.23
120	25.58	25.58	55.19	44.81
140	24.77	24.77	30.42	69.58
170	17.35	17.35	13.07	86.93
200	9.25	9.25	3.82	96.18
Pan	2.6	2.6	1.22	98.78



شكل 7 المنحنى التكراري للعينة (1).

الجدول 2 نتائج التحليل الحجمي للعينة (2) بمنطقة الدراسة.


Sieve (mm)	Retained wt (gm)	Cumu. Reta. (gm)	Cumu. Reta. (%)	Passing (%)
25	0.0	0.0	100	0.0
60	0.59	0.59	99.41	0.59
80	0.14	0.14	99.27	0.73
120	56.95	56.95	42.32	57.68
140	26.49	26.49	15.83	84.17
170	12.04	12.04	3.79	96.21
200	3.05	3.05	0.74	99.26
Pan	0.5	0.5	0.24	99.76



شكل 8 المنحنى التكراري للعينة (2).

جدول 3 نتائج التحليل الحجمي للعينة (3) بمنطقة الدراسة.


Sieve (mm)	Retained wt (gm)	Cumu. Reta. (gm)	Cumu. Reta. (%)	Passing (%)
25	17.7	17.7	82.3	17.7
60	4.42	4.42	77.88	22.12
80	0.67	0.67	77.21	22.79
120	0.4	0.4	76.81	23.19
140	34.21	34.21	42.6	57.4
170	20.33	20.33	22.27	77.73
200	13.63	13.63	8.64	91.36
Pan	8.41	8.41	0.23	99.77



شكل 9 المنحنى التكراري للعينة (3).

جدول 4 نتائج التحليل الحجمي للعينة (4) بمنطقة الدراسة.

Sieve (mm)	Retained wt (gm)	Cumu. Reta. (gm)	Cumu. Reta. (%)	Passing (%)
25	0.07	0.07	99.93	0.07
60	2.96	2.96	96.97	3.03
80	10.9	10.9	86.07	13.93
120	23.5	23.5	62.57	37.43
140	47.42	47.42	15.15	84.85
170	10.48	10.48	4.67	95.33
200	2.61	2.61	2.06	97.94
Pan	0.88	0.88	1.18	98.82




شكل 10 المنحنى التكراري للعينة (4)

جدول 5 ملخص نتائج التحليل المنخلي لعينات رمال السيليكا – أدرى.

رقم العينة	المار من المنخل 2.0مم %	المار من المنخل 0.6مم %	المار من المنخل 0.075مم %	التصنيف العام للتدرج
(1)	100	96.5	7.2	رمل جيد التدرج
(2)	100	94.3	6.5	رمل جيد التدرج
(3)	99.8	77.7	0.23	رمل ضعيف التدرج (خشن)
(4)	98.8	95.3	1.18	رمل جيد التدرج

التدرج الحبيبي يبين أن العينات (1، 2، 4) مناسبة للتطبيقات التي تتطلب توزيعاً حبيبياً متدرجاً، بينما العينة (3) خشنة وقليلة التدرج مما يحد من استخدامها في بعض التطبيقات الهندسية.

2. نتائج اختبار محتوى الرطوبة:



شكل 11 اختبار محتوى الرطوبة.

جدول 6 ينتائج محتوى الرطوبة للعينات

رقم العينة	محتوى الرطوبة %
(1)	2.08
(2)	0.0
(3)	9.23
(4)	6.30
المتوسط	%4

جدول 6 يوضح أن القيم تراوحت بين (0-9.23 %) يفسر هذا التفاوت باختلاف عمق المياه الجوفية وطبيعة الموقع لكل عينة ، حيث تمتاز معظم العينات ذات المحتوى الرطوبي العالي مثل العينة (3) عملية تجفيف قبل استخدامها في التطبيقات الصناعية .

3. نتائج اختبار الوزن النوعي



شكل 12 خطوات اختبار الوزن النوعي.

جدول 7 نتائج اختبار الوزن النوعي للعينات


الوزن النوعي	رقم العينة
1.92	(1)
1.95	(2)
2.8	(3)
2.59	(4)
2.32	المتوسط

يتراوح الوزن النوعي لعينات رمال السليكا بين (1.92 و 2.8) بمتوسط قدره (2.32) ويعزى هذا التباين إلى الاختلاف في درجة انضغاط الحبيبات ونسبة بينما تتطلب ذات القيمة العالية (مثل العينة رقم 3 * معالجة فيزيائية لتقليل نسبة المعادن الثقيلة قبل توظيفها في التطبيقات الصناعية).


4. نتائج التحاليل المعدنية للعينات:




شكل 13 الجهاز المستخدم في التحليل المعدني للعينات




شكل 14 نموذج حيود الاشعة السينية للعيينة (1).



شكل 15 نموذج حيود الاشعة السينية للعينة (2).



شكل 16 نموذج حيود الاشعة السينية للعينة (3).



شكل 17 نموذج حيود الاشعة السينية للعينة (4).

جدول 8 نتائج XRD للعينات المدروسة

Calcium magnesia	Titanium magnesia	Calcium carbonate	Potassium chloride	Silica oxide	Sample
-	-	-	2%	98%	(1)
-	4%	1%	1%	94%	(2)
-	1%	-	1%	98%	(3)
3%	-	-	-	97%	(4)

اظهرت نتائج تحليل حيود الأشعة السينية سيادة واضحة لمكون ثاني أكسيد السيليكا بنسبة 94-98 % مع وجود نسب طفيفة ومتباينة من الشوائب والمكونات الثانوية مثل كلوريد البوتاسيوم، ومغنيسيوم، وتيتانيوم، ويشير الى ان جميع العينات تمتاز بنقاوة عالية، ونظرا لهذا التركيب المعدني فان هذه الرمال تعد خاما واعدة وصالحة لاستخدام المباشر في العديد من التطبيقات الصناعية الاستراتيجية .

الخلاصة

بناءً على نتائج الدراسة الحقلية والمعملية لأربع عينات من رمال السيليكا بمنطقة أدري، أظهرت نتائج اختبار محتوى الرطوبة تفاوتاً بين العينات، إذ تراوحت قيم محتوى الرطوبة بين (0-9.23%)، وبلغ المتوسط الحسابي نحو (4.40%). كما بينت نتائج التحليل وجود اختلاف في التدرج الحبيبي بين العينات؛ حيث اتصفت العينات (1) و(2) و(4) بتدرج حبيبي جيد، في حين أظهرت العينة (3) تدرجاً حبيبياً ضعيفاً وخشونة نسبية مقارنة ببقية العينات.

وأظهرت نتائج اختبار الوزن النوعي تفاوتاً بين العينات، إذ تراوحت القيم بين (1.92-2.80)، بمتوسط قدره (2.32)، ويعكس هذا التفاوت اختلافاً في الخصائص المعدنية والتركيب الحبيبي للعينات المدروسة. كذلك أظهرت نتائج تحليل حيود الأشعة السينية (XRD) سيادة طور الكوارتز المكوّن من ثاني أكسيد السيليكون (SiO₂) في العينات.

المراجع :

1. لوحة أدري، الكتيب التفسيري، مركز البحوث الصناعية، 1984.
2. ابراهيم عبد السلام عبيد، المنير أحمد أبو صبيح، سويسى خليفة سويسى.
"المواد الخام الأولية بمنطقة سبها ووادي الشاطئ"، مجلة البحوث الصناعية، (طرابلس- ليبيا).
3. أحمد اعويطيل وخالد بن إسماعيل دراسة الأهمية الاقتصادية لرمال السليكا بمنطقة نالوت، مشروع بكالوريوس جامعة المرقب،
قسم علوم الأرض، 2001.
4. خالد بن اسماعيل وآخرون، دراسة الأهمية الاقتصادية لبعض الأحجار الرملية بشمال غرب ليبيا جامعة طرابلس.
5. فتحى خليفة ، عبدالسلام محمد ،وليلى مسعود ،دراسة رمال السليكا بمنطقة ابوغيلان ومدى صلاحيتها لصناعة الزجاج 2023.
6. Wang, Y., & Li, X. (2019). Silica Sand : Properties and Applications in Industry. Materials Today : Proceedings, 12, 45-53.
7. Mohan, R., & Ramasamy, P. (2018). Characterization of Silica Sand for Glass Manufacturing. International Journal of Applied Engineering Research, 13(12), 10521–10529.